Siser Heat Transfer Vinyl®

SISER® 熱転写カット材料参考表

	綿100%	ポリエステル100%	ポリ/綿 混紡	伸縮素材	撥水ナイロン ポリエステル	レザー	昇華ポリエステル	エコテックス認証	VEGANOK認証	温度 (プレス機)	圧力	時間(秒) (業務用プレス機)	時間(秒) (家庭用アイロン)	剥離
Aurora	●	●	●						●	135°C	中圧	15	15+5	冷
Brick™ 600	●	●	●					●	●	155°C	中圧/高圧	25	25+5	冷
Easy color	●	●	●	●					●	155°C	中圧	15	15+5	熱
Easy Puff®Plus	●	●	●						●	135°C	中圧	10-12	不可	熱
Easy Puff metallic	●	●	●						●	135-140°C	高圧	5+10	不可	冷
EasyPatterns™	●	●	●					●	●	155°C	中圧	15	15+5	熱
Glitter	●	●	●	●				●	●	160°C	中圧	15	15+5	熱/冷
Hi-5	●	●	●					●	●	120-150°C	高圧	5	5+5	熱/冷
Holographic	●	●	●						●	155°C	中圧	15	15+5	冷
P.S. Film – EasyWeed™	●	●	●					●	●	150°C	中圧	15	15+5	熱/冷
P.S. Electric – EasyWeed™ Electric	●	●	●					●	●	150°C	中圧	15	15+5	熱/冷
P.S. Film Extra – EasyWeed™ Extra		●			●	●		●		160°C	中圧	15	15+5	熱/冷
P.S. Lumen - Glow In The Dark	●	●	●						●	150°C	中圧	15	15+5	熱/冷
P.S. Metallic	●	●	●						●	160°C	中圧	15	15+5	3-5秒後に剥がす
P.S. Perfor	●	●	●					●	●	150°C	中圧	15	15+5	熱
P.S. Stretch – EasyWeed™ Stretch	●	●	●	●				●	●	160°C	中圧	15 / 5	15+5/5+5	熱
P.S. Subli LT- EasyWeed™ Sub Block							●	●	●	135°C	中圧	15	15+5	熱/冷
Sparkle	●	●	●					●	●	155°C	中圧	15	15+5	熱
Stripflock™ Pro	●	●	●					●	●	155°C	中圧	15	15+5	熱
PureHT™	●	●	●	●				●		135°C	中圧	15	15+5	熱
Easy Reflective	●	●	●					●	●	150°C	中圧	15	15+5	熱
Vernice	●	●	●						●	150°C	中圧	15	15+5	冷

一般的な家庭アイロンの温度目安

表示	目安温度
低温	約80~120°C
中温	約140~160°C
高温	約170~210°C

※ご使用されるアイロンの説明書をご覧ください。

プレス時の注意点

※プレスをする際はテフロンシート（クッキングシート）を上にのせてください。

※秒数は生地が薄い場合は、2秒ほど短く、帆布ほか厚い生地は2〜3秒長くプレスしてください。

※下地の生地は温度に耐えられる生地をお選びください。

ハンドメイド素材専門店